



TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ EFEKT STRIEBORNÝ



Osmo Tvrdý voskový olej Efekt strieborný je unikátny finiš pre vrchný náter. Kombinuje výhody prírodných olejov a voskov a vytvára jedinečný povrchový efekt. Osmo Tvrdý voskový olej Efekt strieborný je vodoodpudivý a oderu odolný a vytvára na dotyk príjemný povrch. Jednoduchá aplikácia bez základovania a medzibrúsenia šetrí čas aj peniaze.

Vhodný pre drevo s otvorenými pórmí, nepraská, neodlupuje sa. Odpudzuje vodu, nenáchylný k zašpineniu, odolný proti ošľapávaniu. Osmo Tvrdý voskový olej Efekt strieborný je odolný voči vínu, pivu, kolovým nápojom, káve, čaji, ovocnej šťave, mlieku a vode; podľa DIN 68861-1A.

Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá a rastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

FYZIKÁLNE A TECHNICKÉ ÚDAJE

OBLASTI POUŽITIA

Je vhodný pre dekoratívnu povrchovú úpravu. Vhodný pre tmavé drevo (napr. dub, orech), pre povrchy ako sú drevené podlahy, masívne drevo, drevené parkety, tmavé nábytkové povrchy.

OBSIAHNUTÉ LÁTKY

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slniečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk, kandelilový vosk), parafínov, efektové pigmenty, sikatív (sušiacie činidlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzénu).

FAREBNÝ ODTIEŇ

3091 strieborný

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Špecifická hmotnosť: 0,90 – 0,93 g/cm³

Viskozita: 70 s DIN EN ISO 2431/3 mm

Zápach: slabý, mierny, po vysušení je bez zápachu

Bod vzplanutia: > 61 °C

Balenie: 0,75 l; 2,5 l

Výdatnosť: 1 l pri 1 nátere na cca 30 m², v závislosti na stave dreva. Hodnota sa vzťahuje na hladký, obrúsený povrch. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.

Obsah VOC: EU limitná hodnota pre tento produkt (Kat.A/i) 500 g/l VOC. Tento výrobok obsahuje VOC max. 500 g/l.

Skladovanie: 5 rokov a viac, ak je výrobok skladovaný v suchu a dobre uzavretý. Pokiaľ zhustne mrazom, skladujte ho 24 – 36 hod. pred použitím pri izbovej teplote.

APLIKAČNÉ ÚDAJE

PRÍPRAVA POVRCHU

Povrch dreva musí byť čistý, suchý a nesmie byť vystavený mrazu (max. 18% vlhkosť dreva). Osmo Tvrdý voskový olej Efekt strieborný je pripravený ihneď k použitiu, neriedte. Dobre premiešajte.

Staré nátery s otvorenými pórmí dôkladne očistite. Staré lakové nátery a farby je nutné odstrániť. Malé trhliny, väčšie škáry alebo otvory v dreve vyplňte tmelom. Povrch dreva dôkladne obrúste, začnite hrubým brusným papierom – konečné brúsenie pre podlahu P120 – P150, nábytok P180 – P240. Pri brúsení používajte masku proti prachu! Pred aplikáciou oleja odstráňte z povrchu zametacím a vysávaním prach z brúsenia.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú aplikáciu.

SPÔSOBY APLIKÁCIE

Pre tmavé druhy dreva – naneste v tenkej vrstve plochým Osmo štetcom, Osmo kefou na natieranie podláh alebo Osmo valčekom z mikrovlákná v smere vlákien dreva a dôkladne rozotrite. Počas schnutia zaistíte dostatočné vetranie. Nechajte schnúť 24 hodín. Potom naneste druhú vrstvu náteru Osmo tvrdý voskový olej transparentný, rovnakým spôsobom.

Pre ľahko sfarbené druhy dreva – na vytvorenie očakávaného sfarbenia naneste Osmo Dekoračný vosk čierny 3169, tenkú vrstvu pozdĺž vlákien dreva a Osmo kefou na natieranie podláh a dobre rozotrite. Nechajte schnúť minimálne 24 hodín, dobre vetrajte. Nakoniec naneste veľmi tenký vrchný náter Osmo Tvrdý voskový olej 3091.

Pripravený povrch je ovplyvnený viacerými faktormi, napr. prirodzenej charakteristike dreva, vrátane stavu dreva. Z tohto dôvodu doporučujeme skúšobnú aplikáciu.

**ČISTENIE PRACOVNÉHO NÁRADIA**

Osmo Čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

DOBA SCHNUTIA

Cca 24 hodín (pri normálnych klimatických podmienkach, 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu). Pri nízkych teplotách a / alebo vysokej vlhkosti vzduchu sa predlžuje doba schnutia. Pri sušení vetrajte. Po 2 – 3 týždňoch je povrch úplne vytvrdený.

POZNÁMKA

Oleje zosilňuje prírodné sfarbenie odtieňu dreva (trvale mokry efekt). Príliš výdatné nanosenie produktu a nedostatočné vetranie spôsobujú predĺženie doby schnutia a vznik typického olejového zápachu. Vyberajte taký odtieň, ktorý zodpovedá prirodzenej farbe dreva alebo ľahko tmavší, odtieň overte skúšobným náterom. Pre tmavé typy dreva a pre tvrdé drevo s vysokým podielom obsiahnutých látok (ako sú wenge, mahagón, merbau a pod.) použite Osmo Čistý vosk 1101.

Do interiéru skriniek a zásuviek použiť maximálne jednu vrstvu, natrieť jemne handričkou alebo štetcom.

Povrchy s úpravou Osmo sú ľahko udržiavateľné. Hrubé nečistoty odstrániť zmetákom alebo vysávačom. K čisteniu za vlhka pridajte do vody koncentrát Osmo Wisch-Fix 8016 a plochu zotrite mopom (nie na mokro!). K oživeniu a intenzívnemu čisteniu v prípade potreby použite Osmo Voskovú údržbu a čistiaci prostriedok. Vyšší stupeň lesku dosiahnete, ak sa po dôkladnom uschnutí na očistené plochy tenko naniesie Osmo Vosková údržba a čistiaci prostriedok po uschnutí vyleštíte.

**BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
A LIKVIDÁCIA****VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA****VAROVANIE**

Horľavá kvapalina a pary.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Uchovávať mimo dosah detí. Uchovávať mimo dosahu tepla / iskier / otvoreného ohňa / horúcich povrchov. Ne-fajčite. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Používajte len v dobre vetranom priestore.

POZOR! Akúkoľvek použitú handričku napustenú týmto výrobkom ihneď po použití skladujte vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia).

Suchý náter zodpovedá podľa DIN 4102 požiadavkám triedy B2 (normálne horľavý). Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

LIKVIDÁCIA

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnym nariadením. Číslo dopadu je 08 01 11. Recyklovať sa môžu len obaly úplne vyprázdnené.

Informácie v tomto technickom liste sú orientačné a sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní. Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo zodpovednosť distribútora.

**RENOJAVA s.r.o.**

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr. – okt.)

Odborné informácie

Tel.: +421 915 957 199
osmo@renojava.sk

www.osmocolor.sk

aktualizované február 2018